

Tribol GR 3785/220-1.5

Schmierfett für Hochleistungsanlagen

Beschreibung

Castrol Tribol GR 3785/220-1.5 (Bisherige Produktbezeichnung Castrol Tribol 3785/220-1.5) ist ein lithiumverseiftes Schmierfett auf Basis einer Mineralöl/PAO-Mischung der ISO Viskositätsklasse 220 und wird eingesetzt für Hochleistungsanlagen, wo es besonders unter ungünstigen Bedingungen besondere schmierungstechnische Vorteile bietet.

Die in Castrol Tribol GR 3785/220-1.5 verwendete Additivkombination gewährleistet im gesamten Temperatur-Einsatzbereich einen optimalen Verschleißschutz. Korrosionsschutz und Oxydationsinhibitoren bieten hohe Alterungsbeständigkeit sowie verstärkten Rostschutz.

Anwendung

Einsatzfälle sind besonders in der Papier-, Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie in der Automobil- und Stahlindustrie und im Bergbau zu finden.

Für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie allgemeiner Schmierstellen, insbesondere wenn eine erhöhte Beständigkeit gegen Prozesswasser und Staub erforderlich ist.

Hinweise zur Anwendung

Neben der manuellen Nachschmierung mit Handhebel Fettpressen kann Castrol Tribol GR 3785/220-1.5 auch in geeigneten Zentralschmieranlagen verwendet werden, selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. Bei Temperaturen unterhalb -35 °C kann es notwendig sein, die Leitungen zu erwärmen.

Castrol Tribol GR 3785/220-1.5 sollte mit Schmierfetten anderer Basis nicht vermischt werden.

Bei höheren Temperaturen sind die Nachschmierfristen sorgfältig abzustimmen.

Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +140 °C

Vorteile

- Sehr guter Verschleißschutz
- Hohes Lasttragevermögen
- Weiter Temperatureinsatzbereich
- Chemisch und physikalisch sehr stabil, daher verlängerte Nachschmierintervalle möglich
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Hohe Wasserbeständigkeit
- In geeigneten Zentralschmieranlagen gut förderbar
- Sortenkonsolidierung möglich aufgrund breiten Einsatzbereichs, daher vereinfachte Lagerhaltung und verringerte Verwechslungsgefahr

Technische Daten

Merkmal	Methode	Einheit	Tribol GR 3785/220-1.5
Basis Verdicker	-	-	Lithium
Basis Grundöl	-	-	Mineralöl, Polyalphaolefin
NLGI-Konsistenzklasse	DIN 51818	-	1 bis 2
Grundöleigenschaften Kinematische Viskosität bei +40 °C bei +100 °C Viskositätsindex	ISO 3104 ISO 2909	mm²/s -	277,3 26,5 125
Walkpenetration Pw 60	DIN ISO 2137	1/10 mm	290 bis 320
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> +180
Korrosionsschutz Kupfer 24 h, +100 °C	DIN 51811	Korr.-Grad	1
SKF-Emcor Destilliertes Wasser	ISO 11007	Korr.-Grad	0/0
VKA Gutlast/Schweißlast Kalottendurchmesser	DIN 51350	N mm	2800/3000 < 0,7
Oxidationsbeständigkeit 100 h bei +99 °C, Druckabfall 300 h bei +99 °C, Druckabfall	DIN 51808	mbar	< 250 < 400
Wasserbeständigkeit	DIN 51807-1	Stufe	0-90
Fließdruck bei -20 °C bei -30 °C	DIN 51805	mbar	< 350 < 800
Lincoln Ventmeter, Pumpbarkeit bei -23 °C	-	psi	< 500

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete Castrol Tribol 3785/220-1.5.

Tribol GR 3785/220-1.5

21 Jan 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, D – 20457 Hamburg
Tel: 040/6395 2222
www.castrol.com