

RENOLIT S 2

Beschreibung

RENOLIT S 2 ist ein hellbraunes, lithiumverseiftes Schmierfett. Es ist wasserabweisend, oxidationsbeständig, schützt vor Korrosion und weist ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten auf.

Die für die Herstellung von RENOLIT S 2 verwendeten, besonders kältebeständigen Rohstoffe können bei Temperaturen über +90 °C eine Verfärbung von Buntmetallen bewirken und evtl. Dichtungen aus Gummi und Kunststoff oder ähnlichen Werkstoffen angreifen bzw. aufquellen. Es wird daher empfohlen, diese Materialien vor Einsatz von RENOLIT S 2 einer Probe auf Verfärbung und Quellung zu unterziehen.

Anwendung

RENOLIT S 2 wird wegen seiner niedrigen dynamischen Reibung zur Schmierung von kleinen, schnelllaufenden Wälz- und Gleitlagern sowie Präzisionslagern empfohlen, wenn die Betriebsdrehzahl größer als die vom Wälzlagerhersteller angegebene Drehzahlgrenze für Fettschmierung ist.

RENOLIT S 2 wird außerdem bei tiefen und sehr unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt.

Anwendungsbeispiele: Kleinmotoren, Instrumente, elektrische Geräte bei tiefen Temperaturen und besonderen klimatischen Verhältnissen, wie Flugsicherungsanlagen, Kältemaschinen, Klimaanlage, Fernmeldegeräte.

Vorteile

- Für hohe Drehzahlen geeignet
- Niedrige dynamische Reibung
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- Oxidationsbeständig
- Vor Korrosion schützend
- Wasserabweisend

Lagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

RENOLIT S 2

Eigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Kennzeichnung	-	KE 2/1 G-60 ISO-L-X-EBEA 2/1	DIN 51 502 ISO 6743-9
Farbe	-	hellbraun	-
Dickungsmittel	-	Lithiumseife	-
Tropfpunkt	°C	≥ 180	IP 396
Walkpenetration (Pw 60)	0,1 mm	280 – 310	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	-	1-2	DIN 51 818
Korrosionsschutzeigenschaften Emcor Test	Korr.-Grad	0 – 0	DIN 51 802
Wasserbeständigkeit	Bew.-Stufe	1 – 90	DIN 51 807-1
Fließdruck bei -40°C	hPa	≤ 600	DIN 51 805-2
Ölabscheidung bei +40°C / 18h bei +40°C / 7d	%	≤ 3 ≤ 8	DIN 51 817
Grundölviskosität bei 40°C bei 100°C	mm ² /s	14 4	FLV-V-28*
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-60 bis +100	DIN 51 825

* FLV = FUCHS Laborvorschrift

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.