

OMEGA 89 *Ultra Heavy Duty Grease*

TEST	ASTM TEST / IP TEST	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Dickungsstoff		Li / Ka Multikomplex
Farbe		rot
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 30 bis + 150
dN Faktor @ 100°C		
Rillenkugellager		400.000
Pendelrollenlager		200.000
VKA – Test Schweißkraft kg	IP 239 (ASTM D - 2596)	> 800
Dichte		0,9
Tropfpunkt °C	D - 2265	> 260
Walkpenetration	D - 217	285 - 315
Wasserauswaschtest		
@ 38°C, % Verlust	D - 1264	< 1
Kupfer – Korrosionstest	IP 112	bestanden

In den Produktionslosen sind leichte Abweichungen möglich.