

Fișă Tehnică

Interflon Grease MP1

Unsoare extrem de adezivă pentru o lubrifiere de lungă durată sub sarcini ridicate

Unsoare potrivită pentru utilizarea în dozatoare de lubrifianți și sisteme centrale de lubrifiere. Reduce vibrațiile și uzura pieselor de mașini supuse la sarcini ridicate, prin Tehnologia MicPol®. Rezistă foarte bine la apă, protejează împotriva coroziunii și a pătrunderii apei și a murdăriei.

Interflon Grease MP1 este listat de NSF pentru utilizarea pe echipamente și piese de mașini în cadrul industriei alimentare în locuri unde nu există posibilitatea ca lubrifianțul sau piesele lubrificate să intre în contact cu produse comestibile.

Aplicații

Pentru rulmenți cu bile, cu role și lagăre de alunecare supuse la sarcini grele și variate la utilaje pentru construcții, agricultură și mașini de producție. Pentru aplicații cu piese cu mișcări lente până la rapide. Pentru robinete, articulații sferice, arcuri lamelare, rulmenți și lagăre în pompe de apă, vinciuri, concasoare, mixere, etc.

Avantaje

- ⦿ Adecvat pentru majoritatea punctelor de lubrifiere
- ⦿ Reducerea semnificativă a fricțiunii și uzurii
- ⦿ Reduce consumul de unsoare
- ⦿ Rezistență foarte bună la apă, coroziune și sarcini de mare presiune
- ⦿ Proprietăți excelente de lubrifiere de rezervă

Instrucțiuni de utilizare

Pentru rezultate optime, înainte de aplicare piesele trebuie curățate de lubrifianțul utilizat anterior.

Caracteristici	Titluvaloare	Titlunormă
Compoziție	Amestec de uleiuri minerale, agent de îngroșare, aditivi și MicPol®	
Culoare	Brun	
Densitate 20°C	0.90 g/cm3	
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-30°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	145°C	
Termen valabilitate*	4 ani	
Vâscozitatea uleiului bază	185 cSt	ASTM D445
Corodarea cuprului	1a	ASTM D4048
Factor DN	680000	
Punct scurgere	> 260°C	DIN 51801
Cod vaselină	KPF1N-30	DIN 51825
NLGI	1	ASTM D217
apă distilată SKF Emcor	0-0	DIN 51802
Rezistență la apă	1-90	DIN 51807
Spălarea apei	4%	ASTM D4049
Număr de înregistrare NSF	145889	
NSF	H2	
Îngroșător	Complex de litiu	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industrială. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.