



LUBCON[®]

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

K P 2 N -30

Smary **TURMOGREASE CAK** zachowują także przy poborze wody swoją konsystencję oraz doskonałe właściwości smarownicze i ochronę przed korozją.

- optymalną odporność na wodę i odporność na spalanie
- dużą zdolność znoszenia obciążeń
- lepsze tłumienie tarcia i zużycia
- doskonałe zachowanie w wysokich temperaturach
- bardzo dobrą ochronę przed korozją
- dobre powinowactwo z metalami

TURMOGREASE CAK 2502

Kolor	brązowy
Struktura	pasta, jednorodny
Temperatura użytkowania °C	-30 do +150°C
Zagęszczacz	kompleksowe mydło wapniowe
Olej bazowy	olej mineralny
Lepkość oleju bazowego	przy 40°C 250 mm ² /s przy 100°C 22 mm ² /s
Penetracja po ugniataniu (60 razy)	265 - 295 1/10 mm
Punkt kroplenia DIN ISO 2176	>250°C
Odporność na wodę DIN 51807 T2	1 – 80
Odporność na korozję EMCOR DIN 51802	0 / 0
Współczynnik liczby obrotów	400 000 mm/min
Aparat czterokulowy, siła zgrzewna DIN 51350	5500 / 6000 N

Smary **TURMOGREASE CAK** są dedykowane dla łożysk tocznych i ślizgowych, szczególnie z wibracjami i pod wpływem ciśnieniowego obciążenia uderzeniowego. Stosowany szczególnie przy podwyższonej temperaturze łożysk i obciążeniu, w urządzeniach transportujących, suszarkach, łamaczach kamienia, rozdrabniarkach, maszynach do przerabiania surowców oraz wentylatorach.

Smary **TURMOGREASE CAK** są stosowane do łożysk tocznych i ślizgowych o niskiej i średniej liczby obrotów. Szczególnie przy występowaniu wilgoci, wody i innych systemów wodnych, np. przy maszynach do obróbki na mokro w przemyśle tekstylnym. Smar wielofunkcyjny, uniwersalnego zastosowania do maszyn budowlanych, przemysłu papierniczego, w przemyśle morskim i stoczniowym, w sektorze samochodowym.

Opakowania oryginalne: 25 x 100g tubka, 20 x 400g kartusza, 6 x 1kg puszka, 5kg wiadro, 25kg hobok, 50kg hobok, 180kg beczka

Produkty podlegają surowej kontroli produkcyjnej i spełniają własne specyfikacje producenta. Nie można jednak ze względu na różnorodność występujących każdorazowo czynników gwarantować, że dany produkt sprawdzi się w poszczególnym przypadku. Z tego powodu proponujemy przeprowadzenie prób praktycznych. Wykluczona zostaje wszelka odpowiedzialność.