



TURMOPAST MA 2

K P F HC 2 P -40



Ausgabedatum: 02.04.2015

TURMOPAST MA 2 ist eine synthetische Schmier- und Montagepaste mit weissen Festschmierstoffen.

Besondere Eigenschaften

- Hohe Druckbeständigkeit (EP-Eigenschaften)
- Sehr guter Verschleißschutz
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Verhindert Passungsrost und Tribokorrosion
- Beständig gegen wässrige alkalische und saure Reinigungsmittel
- Bewährt bei Einwirkung von Meerwasser

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	hellbeige bis gelblich		
Dichte bei 20°C	0,92	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-40 bis 170	°C	
Konsistenzgeber	Aluminium-Komplexseife		
Basisöl	Synth. KW		
Basisölviskosität kin. bei 40°C	680	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisölviskosität kin. bei 100°C	64	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	265 – 295	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	2		DIN 51818
Tropfpunkt	> 200	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	1 – 80		DIN 51807
Korrosionsschutz (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Drehzahlkennwert (n x dm)	300 000	mm/min	
Vierkugel-Apparat (VKA) Gut- / Schweißkraft	6000 / 6500	N	DIN 51350

Typischer Einsatzort

Wälz- und Gleitlager von Nassbearbeitungsmaschinen der Textilindustrie (z. B. Waschmaschinen, Färbeanlagen), Wäschereimaschinen, Pumpen allgemein, Wälzlagerfett für Elektromotoren der Textil-, Holz- und Papierindustrie.

Als Montageschmierstoff mit guter Haftung verhindert **TURMOPAST MA 2** die Bildung von Passungsrost und erleichtert das Lösen von Verschraubungen.

Verpackungseinheiten

25 x 100 g Tuben, 20 x 400 g Kartuschen, 6 x 1 kg Dosen, 5 kg Eimer, 10 kg Hobbock, 25 kg Hobbock, 50 kg Hobbock, 180 kg Fass