

| | |
|---|---|
| FLUID-setral-SHT 100 HF/LB | Nr. 060658 |
| Vollsynthetisches Hochtemperatur-Kettenöl mit innovativer Feststoff-Kombination und extrem hohen Flammpunkt | Liefergebilde: 20l Kanister 200l Fass andere Gebinde auf Anfrage |

Einsatz

Zur Schmierung von Steuer-, Antriebs- und Transportketten bis ca 250°C und in Anwendungen, die einen besonders hohen Flammpunkt voraussetzen. Typische Anwendungen: Kettenschmierung in Härteöfen für Mineral- und Glaswolle. Auch für Förderketten bei der Walzdrahtfertigung.

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringvermögen
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Mischbar mit allen Mineralölen
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Hoher Flamm- und Selbstentzündungspunkt
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Enthält Feststoff

Anwendung

- Entsprechend der Viskosität Auftragung durch Sprüh-, Tropf- oder sonstige Zentralschmieranlagen bzw. per Pinsel sowie Spray.
- Vor der Anwendung aufrühren.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 2 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Technische Kenndaten

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Farbe | weisslich | | DIN ISO 2049 |
| Basis | Syntheseölgemisch | | |
| Dichte, 20°C | 0.95 | g/cm ³ | in house |
| Grundölviskosität bei 40°C | 92 | mm ² /s | DIN 51562 |
| Flammpunkt, COC | > 300 | °C | DIN ISO 2592 |
| Stockpunkt | - 30 | °C | DIN 51583 |
| Temperatureinsatzbereich | - 30 - + 250 | °C | |
| Temperatureinsatz Trockenschmierung | + 250 - + 700 | °C | |

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.