

FLUID-setral-SHT 220 S	Nr. 060610
Vollsynthetisches Hochtemperatur-Kettenöl mit EP-Additiven	Liefergebinde: 20l Kanister 200l Fass 1000l IBC

Einsatz

Speziell entwickelt zur Schmierung von hoch belasteten Elementen wie Ketten, Rollstapleppiche, Heizplatten, Stahlbänder etc. in kontinuierlichen Holzpressen der Firmen Siempelkamp und Metso/Küsters zur Span- und Faserplattenherstellung. Weitere Einsatzmöglichkeiten: thermisch hoch belastete Ketten aller Art in der Chemie-, Automobil-, Dämmstoffindustrie etc.

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringvermögen
- Mischbar mit allen Mineralölen
- Geringe Abdampftrate, damit geringe Luftbelastung
- Ausgezeichneter Verschleißschutz bei niedrigen Reibwerten
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Keine Verlackungen
- Chemisch stabil und alterungsbeständig
- Reduziert den Energieverbrauch
- Verhindert zuverlässig ""Aufbondern"" und Ruck-Gleiten""

Anwendung

- Entsprechend der Viskosität Auftragung durch Sprüh-, Tropf- oder sonstige Zentralschmieranlagen.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 3 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Technische Kenndaten

Aussehen	hellgelb		
Basis	Syntheseölgemisch		
Dichte, 15°C	≈ 0.92	g/cm ³	DIN ISO 51757
Viskosität, kinematisch bei 40°C	255	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	32	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	> 160		DIN ISO 2909
Flammpunkt, COC	> 250	°C	DIN ISO 2592
Stockpunkt	- 30	°C	DIN 51583
Kupferkorrosion (24h/100°C)	0	rating	DIN ISO 2160
Temperatureinsatzbereich	- 25 - + 250	°C	

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
 13, rue Tannmühle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.