

SYN-setral-AL/C1 FD	Nr. 033001
Vollsynthetisches H1-Aluminiumkomplexfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie	Liefergebände: 10 x 400g Kartusche 10 x 1kg Dose 25kg Hobbock

Einsatz

Speziell entwickelt zur Schmierung von Maschinen und Anlagen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in denen es zu einem gelegentlichen Kontakt mit dem Lebensmittel kommen kann. Typische Anwendungen: Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Bolzen, Schienen, Hubzylinder, Kurvenscheiben, etc..

Eigenschaften

- H1 registriert
- Verträglich mit üblichen Kunststoff- und Dichtungsmaterialien
- Koscher zertifiziert
- Halal zertifiziert
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Frei von Mineralöl
- Kein Verharzen
- Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Dampf
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Anwendung

- Vor Einsatz Teile oder Schmierstellen porentief reinigen und entfetten. Wir empfehlen zum Reinigen und Entfetten CLEAN-setral-FD.
- Vorschriften der Lagerhersteller beachten.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 3 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
13, rue Tannmühle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.

Technische Kenndaten

NSF Registration-No.	143944		
Farbe	weiß		DIN ISO 2049
Basis	Syntheseöl		
Konsistenzgeber	Aluminiumkomplexseife		
Grundölviskosität bei 40°C	260	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	26	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	> 120		DIN ISO 2909
Konsistenzklasse	1	NLGI grade	DIN 51818
Tropfpunkt	> 220	°C	ISO 2176
Stahlkorrosion (Emcor) dest. Wasser	0/0	rating	ISO 11007
Wasserbeständigkeit, statisch	0 - 90	rating	DIN 51807-1
Fließdruck bei -30°C (Kesternich)	< 1400	hPa	DIN 51805
nd _m -Faktor Rillenkugellager	350000	mm/min	
nd _m -Faktor Kegelrollenlager	150000	mm/min	
Temperatureinsatzbereich	- 40 - + 150	°C	
Kurzfristige Maximaltemperatur	+ 160	°C	

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
 13, rue Tannmuhle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.