

SYN-setral-PU 2	Nr.030310
Graisse 100 % synthétique basses et hautes températures pour une lubrification à longs termes	Conditionnements: 10x 370g cartouches 10x 1kg boîte 5kg seau 25kg seau 180kg fût Autres conditionnements sur demande

Domaines d'application Optimale pour le graissage de roulement ne devant pas générer de bruits (par exemple, les moteurs électriques). Exemple d'application: ventilateurs, équipements électriques, climatiseurs, machines travaillant en ambiance humide, lave-linges sèche-linge, engins de chantiers, machines de bureau et appareils domestiques, groupes électrogènes et machines textiles. Roulement et paliers sur une large plage de températures et soumis à des environnements agressifs de type eau ou vapeur.

Propriétés

- Réduit les frottements et l'usure
- Bonne résistance à l'eau
- Multifonction
- Excellente protection anticorrosion
- Excellente résistance à l'oxydation
- Facteur nDm élevé
- Faible résistance au démarrage
- Allongement conséquent des périodes de relubrification

Utilisation

- Comme pour toute graisse
- Suivre les instructions du fabricant de roulement
- La durée de stockage minimale du produit est de 3 ans, si le produit est conservé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et tempéré (à l'abri des rayons du soleil).
- Du fait du grand nombre d'applications possibles, nous recommandons, avant toute première utilisation, d'effectuer des tests préalables.

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
 13, rue Tannmühle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace les précédentes.

Données techniques

Couleur	Jaune clair		DIN ISO 2049
Base	Ester		-
Epaississant	Polyurée		-
Densité à 20°C	0.84	g/cm ³	in house
Viscosité de l'huile de base à 40°C	100	mm ² /s	DIN 51562
Viscosité de l'huile de base à 100°C	15	mm ² /s	DIN 51562
Indice de viscosité	160		DIN ISO 2909
Consistance	2	NLGI grade	DIN 51818
Point de goutte	>240	°C	ISO 2176
Corrosion lame de cuivre	1-120	rating	DIN 51811
Corrosion acier (Emcor) eau distillée	0/0	rating	DIN 51802
Charge de soudure	3000	N	DIN 51350-4
facteur ndm roulements à billes	600000	mm/min	-
facteur ndm roulements à rouleaux coniques	250000	mm/min	-
Larges plages de températures	-40 - +180	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmühle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace les précédentes.