



## Disponibilités

| Emballage |                       | Réf. |
|-----------|-----------------------|------|
| Carton de | 24 cartouches de 400g | 1790 |
|           | Tonnelet de 25 kg     | 1794 |
|           | Tambour de 50kg       | 1795 |
|           | Fût de 180kg          | 1796 |

### Infos qualité/stockage:

**DLU** : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

**Stockage** : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**Graisse ultra résistante à l'eau, même en immersion en eau de mer.**

## PROPRIÉTÉS

La **Graisse CAP HORN** est à base d'un savon de calcium, d'huile minérale hautement raffinée et d'un polymère, spécialement conçue pour la lubrification et la protection du matériel immergé dans l'eau de mer.

Cette qualité de résistance à l'eau de mer vous assure une excellente lubrification de roulements, paliers, engrenages nus, câbles dans des conditions atmosphériques difficiles.

## APPLICATIONS

- Lubrification ou protection en atmosphère marine de roulements, engrenages nus, câbles, chaînes...soumis à de fortes charges et à des projections d'eau salée.
- Lubrification des articulations, axes, vannes, glissières...
- Parfaitement adaptée aux industries papetières, marine, zones portuaires, écluses...

## AVANTAGES

- Excellente tenue à l'eau, elle est totalement insoluble.
- Adhésivité, elle adhère parfaitement au métal et assure une parfaite étanchéité.
- Longue durée, elle peut être préconisée comme produit de protection en stockage, pour des durées allant jusqu'à 18 mois.
- Protection contre l'usure et résistance à la charge.
- Viscosité de l'huile de base + polymère à 40°C : 660 mm<sup>2</sup>/s.
- Timken OK load : 50 lbs
- Convient parfaitement à la lubrification des combinaisons acier/bronze (Corrosion cuivre : 1a et passe l'essai sur engrenage cupro-aluminium).
- Répond aux spécifications OTAN G 460/ Marine 7420B GAI (Graisse pour Articulations Immergées).

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Grade NLGI               | 2                      |
| Nature du savon          | calcium                |
| Couleur                  | verte                  |
| Texture                  | Filante                |
| Utilisation              | Paliers, roulements... |
| Point de goutte          | >145°C                 |
| Plage d'utilisation      | -25 à +100°C           |
| Test 4 billes EP         | >315kg                 |
| Test 4 billes anti usure | < 0,6mm                |
| Facteur Ndm              | 350 000                |
| EMCOR                    | 0                      |
| Délavage à l'eau         | < 2%                   |

## MISE EN OEUVRE

- Nettoyer les points de contact.
- Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à graisse ou un système de lubrification automatique.
- Convient à la distribution par système central de lubrification.

Les FDS sont disponibles sur notre site :  
[www.bardahlindustrie.com](http://www.bardahlindustrie.com)

